



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

**PRODUZIONE:** Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Ottobre 2017

Scheda tecnica

(Revisione n° 2)

**“95 N”**

**Rasante in polvere per interni**

**Riempitivo**



### **Descrizione**

**95N** è un rasante per interni, a base cementizia, per prima mano riempitiva su muri imperfetti.

E' composto da cemento portland bianco, resine in polvere, speciali carbonati di calcio, (inventato) che gli conferiscono caratteristiche di:

- Eccellente ancoraggio
- Buona traspirabilità
- Applicabilità anche umido su umido

### **Preparazione del supporto**

Su superfici vecchie, preparare accuratamente raschiando, spolverando e lavando ove necessari, al fine di rimuovere eventuali parti friabili, residui o altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto. Applicare una mano di fissativo all'acqua, ns "Sanamur" diluito nella misura indicata nella confezione, quindi, ad asciugatura avvenuta, applicare 95N come da istruzioni. Su superfici nuove, applicare direttamente secondo le istruzioni descritte.

### **Preparazione del prodotto**

Diluire **95N** con acqua in percentuale del 25/30% in peso e miscelare fino ad ottenere un impasto omogeneo

### ***Applicazione ed avvertenze***

**95N** si applica a manara o a spatola in due mani armate con rete in fibra di vetro. Con più stesure umido su umido si possono ottenere fino a 2 cm di spessore.

Per una finitura perfettamente liscia e di pregio, concludere il lavoro con la applicazione in due mani del ns stucco "Rasastucco in pasta" (a spessore e a finire) o "Rasastucco in polvere"

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo)

Gli attrezzi si lavano con acqua

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non intaccati dalla ruggine

### ***Caratteristiche***

Tempo di lavorabilità dell'impasto: 2 ore circa

Tempo di essiccazione totale: 24 ore

Sovraverniciabilità: 24 ore

Confezione: sacchi da 20kg-10kg

Resa indicativa: 1kg/mq per mm di spessore

### ***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto "**95N**" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.