



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2016

Scheda tecnica

(Revisione n° 4)

**diversa**

PITTURA MURALE ALL'ACQUA

SEMILAVABILE TRASPIRANTE



### Descrizione

**Diversa** è una idropittura murale traspirante di colore bianco per interni, particolarmente indicata per soffitti, bagni, cucine, locali con scarsa areazione (scantinati e cantine) e locali ad uso industriale con un buon potere coprente e punto di bianco.

E' formulata con speciali copolimeri versatici, biossido di titanio, speciali carbonati di calcio ed additivi (antischiuma, bagnanti e conservanti) che ne facilitano la applicazione e la buona conservazione.

### Preparazione del prodotto

Diluizione del prodotto con acqua in misura:

20-25% in caso di stesura a rullo

30-35% in caso di stesura a pennello

### Applicazione ed avvertenze

**Diversa** si applica in due mani a pennello o a rullo o spruzzo e lascia al supporto un aspetto vellutato.

Accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito e non presenti tracce di umidità, sporco o grasso. In caso di applicazione su vecchie pitture preventivamente carteggiate o muri nuovi, applicare preventivamente una mano di fissativo per muri "Sanamur" diluito al 300% con acqua.

**NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo) né su superfici calde**

### Caratteristiche

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: a) Pitture opache per pareti e soffitti interni (BA)

Tempi di essiccazione: 1-2 ore al tatto; 6-8 ore per sovrapposizione (in funzione delle condizioni atmosferiche)

Resa indicativa: circa 4mq/lt per due mani di applicazione (in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezione: latte da 14 lt-10lt-5lt-2.5lt

Peso specifico: 1.7 kg/lt circa

Contenuto max V.O.C.: 4g/lt (valore limite UE 01/01/2010: 30g/lt)

Tinte: bianca (tinta naturale) e colori da basi tintometro

### ***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto "Diversa" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.