



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Febbraio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 4)

MACIGNO®

Malta cementizia in polvere

Rasante-Livellante



Descrizione

Macigno® è una malta cementizia in polvere monocomponente, composta da leganti idraulici, inerti silicei di varie granulometrie, speciali cariche e speciali resine in polvere idrosolubili che conferiscono al prodotto:

Eccellente ancoraggio

Eccezionale durezza

Applicabilità anche bagnato su bagnato

Possibilità di ottenere alti spessori senza rischio di cavillature

Campi di applicazione

Ripristini di superfici sia piane che verticali, senza essere in alcun caso additivato.

Rasature, anche armate, di facciate.

Preparazione del supporto

Su superfici vecchie, preparare accuratamente raschiando e spolverando al fine di rimuovere eventuali parti friabili, residui di vecchie pitture o altro possa compromettere la perfetta adesione del

prodotto. Applicare una mano di fissativo acrilico penetrante, consolidante per esterno "**Micro**" (microemulsione acrilica) pronto all'uso, quindi, ad asciugatura avvenuta, applicare **Macigno®**. In caso di presenza di cavillature in facciata, queste dovranno essere ripristinate preventivamente, (allargate e riempite con lo stesso **Macigno®**) prima della applicazione del ciclo.

Preparazione del prodotto

Diluire **Macigno®** con acqua di rete in percentuale del 10/15% in peso e miscelare, preferibilmente con mezzi meccanici, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Lasciar riposare l'impasto circa 5 minuti prima di procedere alla applicazione.

Applicazione ed avvertenze

Macigno® si applica a manara in acciaio in due o più mani. Per un consolidamento maggiore del prodotto, consigliamo la armatura con rete in fibra di vetro all'interno della rasatura.

In caso di necessità di stesure successive, queste dovranno essere intervallate di 4/6 ore l'una

dall'altra, oppure umidi su umido se si desidera ottenere spessori inferiori.

Per la finitura è possibile fratazzare e successivamente applicare una imprimitura di **Microemulsione** acrilica, prima della tinteggiatura con la nostra pittura al quarzo "**Avequarz**" o la nostra silossanica "**Avequarz Silossanico**".

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo)

Gli attrezzi si lavano con acqua

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non intaccati dalla ruggine

Caratteristiche

Colore: grigio chiaro

Confezione: sacchi da 20kg-10kg-5Kg

Resa indicativa: circa 1.3Kg/mq per mm di spessore

Granulometria: 0.1/0.5 mm

Sovraverniciabilità: 12 ore

Tempo di lavorabilità dell'impasto: circa ½ ora

Tempo di essiccazione totale: 48 ore per 1 cm di spessore

Pedonabilità: circa 48 ore su bassi spessori

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori della possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Si dichiara che il prodotto **Macigno®** non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.

Voci di capitolato

Ripristino, livellamento e rasatura di superfici sia verticali che orizzontali mediante posa in opera di malta cementizia monocomponente Macigno, applicata a manara in due o più passate, a distanza minima di 4-6 ore l'una dall'altra. In caso di utilizzo su facciata esterna, è consigliato l'uso della rete in fibra di vetro da affogare all'interno della rasatura.