



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Febbraio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

Stucco setificato

Stucco decorativo in pasta

Pronto all'uso



Descrizione

Stucco Setificato è un rivestimento decorativo traspirante spatolato per interni, formulato con polvere di marmo di carrara addizionato a resine in polvere, cariche cristalline, talco, carbonati e solfati, che ripropone l'effetto marmorino di un tempo. Ha un ottimo potere riempitivo.

Preparazione del supporto

Il fondo deve essere pulito, privo di parti friabili, muffe e deterioramenti. Preparare il supporto rasando preventivamente con il ns "Rasastucco a finire" in pasta, al fine di renderlo perfettamente liscio. Carteggiare e spolverare con uno straccio inumidito al fine di rimuovere eventuali residui di polvere. La applicazione dello **Stucco setificato** non necessita di fissativo.

Preparazione del prodotto

Stucco setificato è pronto all'uso

Applicazione ed avvertenze

Stucco setificato si applica in tre mani con una manara di acciaio inox dedicata. La prima e la seconda mano vanno stese in maniera omogenea, a distanza di 6/8 ore l'una dall'altra. Se necessario, è possibile dare una leggera carteggiata, usando una grana fine, tra le due applicazioni. Le prime due applicazioni non devono essere lucidate al fine di consentire la applicazione della terza mano finale.

Ad essiccazione avvenuta, procedere alla stesura della terza ed ultima mano, applicata "a macchia di leopardo" tenendo l'attrezzo inclinato di circa 30 gradi ed esercitando una leggera pressione in più riprese, al fine di asportarne la parte in eccesso ed iniziare ad ottenere la lucidatura. Stucco setificato può essere lucidato anche in fase di essiccazione mediante passaggi ulteriori di manara inox, per un maggior risalto delle venature tipiche di questo tipo di applicazione.

A supporto asciutto, finitura può essere completata con :

- cera d'api solida dedicata, per garantire lavabilità ed impermeabilità della superficie.
- V.3000 impregnante acril-siliconico all'acqua diluito al 10% circa, per una

maggior resistenza alla umidità ed idrorepellenza

NB: La lucidatura con cera d'api e la applicazione della V.3000 fanno perdere la traspirabilità del prodotto.

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo)

Gli attrezzi si lavano con acqua

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non intaccati dalla ruggine

Caratteristiche

Confezione: latte da 14 lt-5lt

Resa indicativa: 0.8-1Kg/mq per le tre mani

Essiccazione: 24 ore

Colore: bianco e colori da cartella

Tempo di lavorabilità dell'impasto: oltre 3 ore

Sovrapplicazione: 12 ore

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto **Stucco setificato** non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.