



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

**PRODUZIONE:** Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Febbraio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 1)

# "N 96"

## Rasante riempitivo in polvere

### Interni-Esterni



#### **Descrizione**

"N96" è una malta cementizia in polvere monocomponente, per facciate interne ed esterne composta da leganti idraulici, inerti silicei di varie granulometrie, speciali cariche e resine in polvere.

#### **Campi di applicazione**

"N96" si utilizza per rasature di superfici verticali, preferibilmente in esterno.

#### **Preparazione del supporto**

Su superfici vecchie, preparare accuratamente raschiando e spolverando al fine di rimuovere eventuali parti friabili, residui di vecchie pitture o altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto. Applicare una mano di fissativo acrilico penetrante, consolidante per esterno "Micro" (microemulsione acrilica) pronto all'uso, quindi, ad asciugatura avvenuta, applicare "N96".  
In caso di superfici integre ma molto assorbenti, inumidire il supporto prima della applicazione.

#### **Preparazione del prodotto**

Diluire "N96" con acqua di rete in percentuale del 25% in peso e miscelare, preferibilmente con mezzi

meccanici, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Lasciar riposare l'impasto circa 5 minuti prima di procedere alla applicazione.

#### **Applicazione ed avvertenze**

"N96" si applica a manara in acciaio in due o più mani.

In caso di necessità di stesure successive, queste dovranno essere intervallate di 4/6 ore l'una dall'altra, oppure umido su umido.

Per ottenere una finitura tipo arenino, è possibile frattazzare il prodotto e successivamente applicare una imprimitura di **Microemulsione** acrilica, prima della tinteggiatura con la nostra pittura al quarzo "Avequarz" o la nostra silossanica "Avequarz Silossanico".

NON applicare con temperature inferiori a +5°C ed oltre 30°C, nè sotto l'azione diretta del sole e del vento.

Gli attrezzi si lavano con acqua

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non intaccati dalla ruggine

### ***Caratteristiche***

Colore: grigio chiaro

Confezione: sacchi da 20kg-10kg

Resa indicativa: circa 2Kg/mq per mm di spessore

Granulometria: 0.7/1.2 mm

Sovraverniciabilità: 12 ore

Tempo di lavorabilità dell'impasto: circa 1 ora

Tempo di essiccazione totale: 48 ore

### ***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori della possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Si dichiara che il prodotto "N96" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.