



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Dite 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

**PRODUZIONE:** Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Febbraio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

# RASASTUCCO®

Stucco in polvere cementizio

Per interni



## Descrizione

**Rasastucco® in polvere** è uno stucco per interni, a base cementizia, composto da cemento, resine in polvere, speciali carbonati di calcio, cellulosa ed addensanti che gli conferiscono caratteristiche di:

- Eccellente ancoraggio
- Buona carteggiabilità
- Applicabilità anche umido su umido

**Rasastucco® in polvere** si applica sulle pareti preparandole a qualsiasi tipo di tinteggiatura ed in particolar modo alla applicazione dei prodotti alla calce. Può essere utilizzato sia per riempimento che come finitura; applicandolo umido su umido, si ottengono alti spessori senza cavillature evitando parzialmente anche la carteggiatura.

## Preparazione del supporto

Su superfici vecchie, preparare accuratamente raschiando e spolverando al fine di rimuovere eventuali parti friabili, residui di vecchie pitture o altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto. Applicare una mano di fissativo all'acqua, ns "Sanamur" diluito nella misura indicata sulla confezione, quindi, ad asciugatura avvenuta, applicare **Rasastucco® in polvere** come da istruzioni.

## Preparazione del prodotto

Diluire **Rasastucco® in polvere** con acqua in percentuale del 30/35% in peso e miscelare, preferibilmente con mezzi meccanici, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

### ***Applicazione ed avvertenze***

**Rasastucco® in polvere** si applica a manara o a spatola in due mani. Con più stesure umido su umido si possono ottenere notevoli spessori.

Per la finitura perfettamente liscia e di pregio, concludere il lavoro con la applicazione in due mani del ns stucco "Rasastucco in pasta" a finire o con lo stesso "Rasastucco in polvere" leggermente più diluito

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo)

Gli attrezzi si lavano con acqua

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non intaccati dalla ruggine

### ***Caratteristiche***

Confezione: sacchi da 20kg-10kg-5Kg

Resa indicativa: 1Kg/mq per mm di spessore

Sovraverniciabilità: 12 ore

Tempo di lavorabilità dell'impasto: oltre 3 ore

Tempo di essiccazione: 6 ore

### ***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto **Rasastucco® in polvere** non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.