



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Dite 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

RASATO RIVIERA

RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO A SPESSORE
PER INTERNI ED ESTERNI

PRONTO ALL'USO



Descrizione

Rasato Riviera è un rivestimento a spessore per interni ed esterni, dalla finitura ruvida, con requisiti chimici e fisici eccezionali. E' composto con selezionate resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti pregiati, cariche silicee, talco-carbonati e speciali additivi che gli conferiscono una grande elasticità e resistenza all'esterno.

Aspetto: ruvido

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/CE sulla dispersione dei composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.

Preparazione del prodotto

Diluizione del prodotto : pronto all'uso

Prima dell'utilizzo miscelare il prodotto accuratamente

Applicazione ed avvertenze

Accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito e non presenti polvere o parti scarsamente aderenti.

- Dopo aver accuratamente pulito il supporto, applicare una prima mano di isolante acrilico "Microemulsione acrilica" (pronto all'uso) in caso di intervento all'esterno, o "Sanamur" in interno;
- eseguire una prima stesura di quarzo, ns "Avequarz", a pennello, diluito al 25-30%, quale imprimitura; questa potrà

essere indifferentemente di colore bianco o dello stessa tonalità della finitura scelta;

- applicare quindi il “**Rasato riviera**” non diluito; il prodotto si stende con manara di acciaio e si frattazza con manara di plastica

In caso di intervento in interno, raccomandiamo di tenere le finestre chiuse ed eventualmente i termosifoni spenti, onde evitare una essiccazione disomogenea del prodotto ; inoltre poichè non è possibile effettuare riprese o rappezzi sul prodotto, consigliamo di non interrompere la stesura una volta iniziata una parete.

In caso di contaminazione da muffe o alghe, trattare la parte preventivamente con il nostro “Prelavaggio”

Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l’uso.

Caratteristiche

Granulometria: 0.1-0.5

Consumo medio: ca 2-2.5 kg /mq

Peso specifico: ca 1.4 kg/lit

Confezione: latte da 14 lit e 5 lit

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: c)
Pitture per pareti esterni di supporto minerale (BA)

Contenuto max V.O.C.: 3g/lit (valore limite UE 01/01/2010: 30g/lit)

Tempi di essiccazione: 3 ore al tatto; 8 ore in profondità;

Avvertenze

NON applicare con temperature inferiori a +5°c (teme il gelo) o superiori a 30°c e su superfici calde, esposte al sole e sotto l’azione diretta del vento.

NON applicare su superfici sporche o incoerenti

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati

Si dichiara che il prodotto “Rasato riviera” non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.