



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Ottobre 2017

Scheda tecnica

(Revisione n° 2)

Termostucco

**Stucco termico in pasta
alleggerito**



Descrizione

Termostucco è uno stucco termico in pasta alleggerito e pronto all'uso, formulato per la rasatura di pareti interne ove si presentino problemi di condensa e per ottenere una temperatura costante all'interno degli ambienti.

E' composto da speciali resine, speciali pigmenti e selezionate microsferi di vetro cave che lo rendono termico, isolante e di facile applicazione; inoltre è in grado di lasciare al supporto notevole traspirazione.

Particolarmente indicato prima della applicazione di finiture traspiranti anticondensa.

Preparazione del prodotto

Termostucco è pronto all'uso

Applicazione ed avvertenze

Termostucco si applica a manara in un minimo di due mani. Con più stesure si possono ottenere notevoli spessori.

Per interventi in ambienti particolarmente freddi, qualora si voglia ottenere un apprezzabile risparmio energetico, consigliamo in ns **ciclo termico**, così composto:

- Rasatura in due mani con il ns rasante termico in polvere "**Unico Rasante**"

- Rasatura in due mani con il **“Termostucco”** in pasta per una finitura perfettamente liscia
- Tinteggiatura a finire con due mani di idropittura atermica anticondensa (bianca o colorata) **“Diversa atermica”**

Viscosità: pastosa

Non infiammabile

Tinte: bianca

Non carteggiabile

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo)

Gli attrezzi si lavano con acqua

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non inteccati dalla ruggine

Caratteristiche

Tempi di essiccazione: 12/24 ore (in funzione delle condizioni atmosferiche e di umidità)

Resa indicativa a confezione (12lt):

- circa 15/20 mq su supporti ruvidi
- circa 20/25 mq su supporti lisci

Confezione: latte da 12 lt; 5lt; 2.5lt

Peso specifico: 0.5 kg/lt circa

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Si dichiara che il prodotto “Termostucco” non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.