



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

**V. 3000**

*Finitura acrilsiliconica all'acqua*

*Pronta all'uso*



### **Descrizione**

*Formulato* acrilsiliconico in dispersione acquosa, trasparente, dalla finitura lucida.

**Multifunzionale ed idrorepellente**, può essere applicato, previa carteggiatura, su qualsiasi fondo per molteplici scopi, quali:

- Impermeabilizzare superfici lisce o porose
- Ravvivare, impregnare e proteggere supporti in pietra, ardesia o legno
- Proteggere rivestimenti e pavimenti

E' dotata di una eccellente capacità impermeabilizzante e di una notevole adesione ad ogni tipo di supporto, piano o verticale.

### **Preparazione del supporto**

Raschiare o carteggiare il supporto e successivamente spolverare.

### **Preparazione del prodotto**

Il prodotto è pronto all'uso.

### **Applicazione ed avvertenze**

Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo, dopo aver rimescolato bene il prodotto: omogeneizzare bene prima dell'uso.

**In caso di applicazioni in più strati, è possibile diluire il prodotto in prima mano in misura del 5% con acqua** per ottenere una maggior penetrazione sulla superficie da trattare.

**Non applicare in condizioni di forte umidità o a temperature inferiori a 10°C o superiori a 35°C**

Al termine del lavoro lavare gli attrezzi con acqua.

### ***Caratteristiche chimico- fisiche***

Non ingiallente

Residuo secco: 50%+/-1

Peso specifico: 0.985 gr/lt

Fuori polvere: 2 ore

Essiccazione completa: 48 ore

Pedonabilità: 10 ore

Resa media: ca 100 gr/mq per 2 mani

Adesione: 1.5 N/mm<sup>2</sup> su legno

0.44 N/mm<sup>2</sup> su supporti  
cementizi

Contenuto max VOC: esente (valore limite UE  
01/01/2010: 130g/lt)

### ***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma non sono tuttavia impegnative.

Si dichiara che la finitura acril-siliconica all'acqua "**V 3000**" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalla possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire la confezione secondo le normative vigenti.