



AZIENDA VERNICI E COLORI  
**NUOVA A.V.E.C.**® S.N.C.  
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.  
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713  
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it  
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226  
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti  
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

## GRAFFIATO MEDIO

RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO A  
SPESSORE PER INTERNI ED ESTERNI  
PRONTO ALL'USO

# GRAFFIATO MEDIO

### Descrizione

**Graffiato medio** è un intonaco a spessore per interni ed esterni, dalla finitura "graffiata", con requisiti chimici e fisici eccezionali. E' composto con selezionate resine acriliche in dispersione acquosa, biossido di titanio rutilo, graniglie di quarzi e graniglie di carbonato di calcio che, unitamente agli speciali additivi selezionati, gli conferiscono una grande elasticità e resistenza all'esterno.

Aspetto: graffiato

Bassissimo contenuto di VOC

Notevole elasticità e resistenza all'abrasione

### Preparazione del prodotto

Pronto all'uso

Prima dell'utilizzo miscelare il prodotto accuratamente

### Applicazione ed avvertenze

Accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito e non presenti polvere o parti scarsamente aderenti.

Dopo aver accuratamente pulito il supporto, applicare una prima mano di isolante acrilico

"Microemulsione acrilica" (pronto all'uso) in caso di intervento all'esterno, o "Sanamur" in interno

**NB:** un isolamento ed una preparazione inadeguati, possono compromettere la buona riuscita del lavoro

Eseguire una prima stesura di quarzo, ns "Avequarz", a pennello, diluito al 25-30%, quale imprimitura; questa potrà essere indifferentemente di colore bianco o dello stessa tonalità della finitura scelta

Applicare quindi il **Graffiato medio** non diluito; il prodotto si stende con manara di acciaio e si graffia con manara di plastica

*In caso di intervento in interno, raccomandiamo di tenere le finestre chiuse ed eventualmente i termosifoni spenti, onde evitare una essiccazione disomogenea del prodotto; inoltre poichè non è possibile effettuare riprese o rappazzi sul prodotto, consigliamo di non interrompere la stesura una volta iniziata una parete.*

In caso di contaminazione da muffe o alghe, trattare la parte preventivamente con il nostro "Prelavaggio"

Gli attrezzi si lavano con acqua immediatamente dopo l'uso.

### ***Caratteristiche***

Granulometria: 0.1-0.5

Consumo medio: ca 2.5-3.5 kg /mq

Peso specifico: ca 1.4 kg/lit

Confezione: latte da 14 lit e 5 lit

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: c)  
Pitture per pareti esterni di supporto minerale  
(BA)

Contenuto max V.O.C.: 3g/lit (valore limite UE  
01/01/2010: 30g/lit)

Tempi di essiccazione: 3 ore al tatto; 8 ore in  
profondità;

### ***Avvertenze***

**NON applicare con temperature inferiori a  
+5°C (teme il gelo) o superiori a 30°C e su  
superfici calde, esposte al sole e sotto  
l'azione diretta del vento.**

**NON applicare su superfici sporche o  
incoerenti**

### ***Nota di responsabilità***

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati

Si dichiara che il prodotto "Graffiato medio" non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.