



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Febbraio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

RASASTUCCO®

A SPESSORE

Stucco in pasta per interni



Descrizione

Rasastucco® a spessore è uno stucco per interni, pronto all'uso, per la rasatura di pareti interne. Le sue proprietà riempitive lo rendono ideale per rendere omogenee superfici imperfette o vecchie e superfici di nuova intonacatura.

Utilizzabile anche su cartongesso

- Eccellente ancoraggio
- Buona carteggiabilità
- Facile utilizzo e ottima lavorabilità

Rasastucco® a spessore è a base acqua, composto con leganti acrilici in polvere, carbonati di calcio, talco, solfato di calcio, bagnanti e conservanti; si applica sulle pareti preparandole alla applicazione del ns stucco in pasta "**Rasastucco® a finire**", per una finitura perfettamente liscia e di pregio, pronta per qualsiasi tipo di tinteggiatura.

Preparazione del supporto

Su superfici vecchie, preparare accuratamente raschiando e spolverando al fine di rimuovere eventuali parti friabili, residui di vecchie pitture o altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto. Applicare una mano di fissativo all'acqua, ns "Sanamur" diluito nella misura indicata sulla confezione, quindi, ad asciugatura avvenuta, applicare **Rasastucco® a spessore** come da istruzioni.

Preparazione del prodotto

Rasastucco® a spessore è pronto all'uso.

Applicazione ed avvertenze

Rasastucco® a spessore si applica a manara o a spatola in due mani.

Per la finitura perfettamente liscia e di pregio, concludere il lavoro con la applicazione in due mani del ns stucco "**Rasastucco® in pasta a finire**" o con "Rasastucco in polvere" leggermente più

diluito. Carteggiare ed applicare una mano di fissativo prima della tinteggiatura.

NON applicare con temperature inferiori a +5°C (teme il gelo)

Gli attrezzi si lavano con acqua

Gli attrezzi utilizzati devono essere puliti e non intaccati dalla ruggine

Caratteristiche

Confezione: latte da 14 lt; 5 lt; 2.5 lt

Massa: ca 1.7 kg/lt

Resa indicativa: 1Kg/mq per mm di spessore

Tempo di essiccazione: 12 ore

Carteggiabilità: 12 ore

Tempo di conservazione: oltre 6 mesi in luoghi asciutti e freschi.

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità

Si dichiara che il prodotto **Rasastucco® a spessore** non contiene, in relazione alla formulazione adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive, nocive, irritanti e comburenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.