



AZIENDA VERNICI E COLORI
NUOVA A.V.E.C.® S.N.C.
16167 GENOVA - NERVI - VIA DEL COMMERCIO, 13-21 R.
Tel.: 010 3726231 - Fax: 010 3749713
www.colorificionuovaavec.it - nuova-avec@libero.it
Albo Artig. 44135 - Reg. Ditte 216222 - Trib. Ge Reg. Soc. 29744 n. 8817 Fasc. 47226
Iscrizione R.E.C. 43237 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00451800106

PRODUZIONE: Vernici - Smalti - Antiruggini - Lavabili - Traspiranti - Stucco in pasta e in polvere - Plastici per Esterni e Interni - Intonaci rustici - Isolanti
Pitture multicolori - Traspiranti antinicotina - Pitture Atermiche - Pitture naturali base calce - Pitture speciali - Malte cementizie - Malte impermeabilizzanti

Ge-Nervi, Gennaio 2018

Scheda tecnica

(Revisione n° 3)

ISOLPAV

*Epossidica bicomponente in
emulsione acquosa*



Descrizione

Rivestimento epossidico a due componenti (base+catalizzatore) a base di resine epossidiche ed ammine in soluzione acquosa.

Esente da solventi

Inodore

Buone resistenze chimiche ed impermeabilizzanti

Preparazione del prodotto

Aggiungere il catalizzatore (parte B) al prodotto base (parte A) rimescolando a mano lentamente, fino ad ottenere una miscela omogenea

NON diluire

Applicazione ed avvertenze

Isolpav trova applicazione:

- su cemento e murature in generale in interno
- su pavimentazioni
- come mano intermedia, riverniciabile con qualsiasi altro sistema

Il supporto dovrà essere perfettamente asciutto, pulito ed esente da contaminanti vari. La presenza in profondità di agenti inquinanti, che possano compromettere la aderenza al supporto, può essere rimossa con una azione meccanica di bocciardura o sabbiatura, a seconda del supporto.

Su supporti nuovi è consigliato applicare una prima mano di prodotto diluito con acqua al 20-30% circa.

Isolpav si applica a pennello o a rullo in due o più mani, **a distanza minima di 24 ore** (il prodotto catalizzato impiega non meno di 24 ore per la asciugatura completa)

NON applicare con temperature del supporto inferiori a 10°C o superiori a 35°C, in condizioni di umidità superiore al 20% ed in presenza di umidità di risalita.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso

Caratteristiche

Pot-life: 45 minuti

Residuo secco: 40%+/-5%

Rapporto di catalisi: si vende predosato

Tempi di essiccazione: 24 ore per sovrapplicazione

Resa indicativa: circa 10 mq/lt per uno spessore di 40 micron

Spessore del film consigliato: 80 micron in 2 mani

Resa pratica: tenere conto dei fattori di perdita

Confezione: latte da 14 lt; 5 lt; 2.5 lt

Peso specifico prodotto catalizzato: 1.2 kg/lt circa

Tinte: RAL

Aspetto: lucido

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Conservazione: in luogo fresco ed asciutto, con temperatura non inferiore a 5°C

Norme di sicurezza

Il prodotto miscelato è considerato irritante; durante l'applicazione utilizzare guanti, occhiali ed indumenti protettivi.

In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua

Nota di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità.

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi fuori dalle possibilità di controllo del produttore, la società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il contenitore secondo la normativa vigente.

Non gettare residui nelle fognature